

PRONTOMALT FACCIAVISTA

DESCRIZIONE PRODOTTO: Malta idraulica con tecnologia Bisacco. Prontomalt Facciavista è una malta a prestazione garantita, applicabile a mano o pompata con idonea pompa. Prontomalt Facciavista è composto da leganti idraulici, aggregati silicei e additivi chimici speciali. E' un prodotto studiato per la realizzazione della malta di allettamento nella posa di mattoni a vista con notevoli caratteristiche plastiche, adesive e idrofughe.



CAMPI D'IMPIEGO:

- Come malta da muratura (Classe M5 secondo UNI EN 998-2) per realizzare murature faccia a vista con blocchi di calcestruzzo normali o ad alte prestazioni.
- Per sigillare fughe su muri in blocchi di calcestruzzo.
- Come malta da muratura per costruzioni in zone sismiche (Decreto Ministeriale 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni).

CONFEZIONE E CONSUMI:

- Sacchi da 25 kg.
- Pallet da 61 sacchi.
- Come cls circa 68 sacchi per 1 m³.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare tutto il contenuto del sacco utilizzando un mescolatore meccanico (betoniera, mescolatore a coclea, ecc.) per 3 min. La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto omogeneo. Non prolungare la miscelazione oltre 3 min. Si può anche impastare a mano purchè l'impasto risulti omogeneo.

ACQUA DI IMPASTO: Utilizzare circa 3 lt. – 3,5 lt. di acqua pulita per sacco di Malta di Cemento, avendo cura di utilizzare tutto il contenuto del sacco.

APPLICAZIONE

Prima di applicare il prodotto assicurarsi sempre che il supporto sia pulito, privo di parti friabili, oli, grassi, e quant'altro possa pregiudicare l'adesione della malta. Nel caso di temperature superiori ai +30°C si consiglia di inumidire il sottofondo o i laterizi.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Posare i mattoni prelevandoli contemporaneamente da più pacchi. Così facendo si omogeneizzano eventuali variazioni cromatiche dei mattoni dovute a lotti di produzione differenti. Per la posa dei mattoni si consiglia di stendere uno strato di prodotto compreso tra 1,0-1,5 cm. Applicare la malta sia lungo i lati orizzontali, sia lungo quelli verticali degli elementi da posare.

Scheda tecnica:

Nome Commerciale	Prantomalt FacciaVista
Denominazione	G: Malta da muratura per scopi generali
Composizione	Cemento CEM II, Calce idraulica, Sabbia silicea 0/2 mm, additivi chimici
CARATTERISTICHE DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO	
Consistenza (UNI EN 1015-3)	175 mm
Massa Volumica Apparente (UNI EN 1015-6)	1940 kg/m ³
Tempo di lavorabilità (UNI EN 1015-9)	280 min
Contenuto di cloro solubile in acqua (UNI EN 1015-17)	0,007 %
CARATTERISTICHE DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO	
Massa Volumica Apparente (UNI EN 1015-10)	1795 kg/m ³
Resistenza a compressione a 28 gg	M5
Coeff. di assorbimento d'acqua per capillarità (UNI 1015-18)	0,09 kg/m ² ·min ^{0,5}
Reazione al fuoco (EN 13501-1 Valore Tabellare)	Classe A1

SOSTANZE PERICOLOSE:

AMIANTO (D.M. 14/05/96 Art. 4 All. 4)	Assente
CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04)	< 2 ppm

AVVERTENZE:

- Temperature d'impiego: da + 5°C a + 35°C.
- Non aggiungere altri prodotti e non variare le quantità predosate.
- Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia.
- Riparare dagli agenti atmosferici e luce solare diretta meglio se al chiuso, durata fino a 12 mesi all'aperto vincolati all'integrità della confezione (D.M. 10/05/2004).

I dati tecnici sopra riportati, sono emersi dalle prove di laboratorio cui è stato sottoposto il prodotto prelevato dalla confezione, pertanto nella applicazione pratica, tali dati potrebbero subire una sensibile modificazione, a seconda delle effettive condizioni di messa in opera. La idoneità del prodotto, in funzione della sua destinazione ed impiego, deve sempre essere adeguatamente e preventivamente valutata, caso per caso, dall'utilizzatore, che deve verificarne le caratteristiche anche prestazionali, nel rispetto di quanto prescritto nella progettazione e costruzione dell'opera.

La venditrice è perciò esonerata da qualsiasi responsabilità per uso difforme a quanto ivi prescritto.

Bacchi Spa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso

La Bacchi S.p.a. si riserva a termini di legge la proprietà del documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti, senza la sua autorizzazione.

REV. 0 del 01/04/14