

BCOLLA RASA COLLANTE RASANTE

Descrizione prodotto:

Collante rasante premiscelato in polvere grigio o bianco, composto da cariche minerali selezionate con curva granulometrica continua fino a 0,7 mm, cemento bianco o cemento grigio ad alta resistenza, polimeri ed additivi specifici per conferire al prodotto facilità di posa ed elevata elasticità ed adesività ai supporti.

Campi di impiego

Incollaggio e rasatura di pannelli di materiali isolanti costituenti il sistema di coibentazione a cappotto a lastre (polistirene, sughero, poliuretano, lana di vetro a fibre orientate, lana di roccia, calcio silicato, legno mineralizzato, vetro cellulare, ecc.).

Esecuzione di rasature semplici o armate con rete in fibra di vetro.

Come ponte di adesione tra superfici lisce ed intonaci rustici di fondo.

Confezione e Consumi:

- Sacchi da 25 kg.
- Pallet da 40 sacchi.
- Consumo: 1,4 Kg/m² per ogni mm di spessore

Acqua d'impasto

Utilizzare circa 5,5 lt. / 6 lt. di acqua pulita per sacco di **BColla Rasa**, avendo cura di utilizzare tutto il contenuto del sacco.

Preparazione del prodotto

Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 Kg con circa 5,5/6 litri di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell'utilizzo.

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min +5°C / Max +35 °C
Temperatura del supporto: Min +5°C / Max +35 °C
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- Su superfici molto assorbenti e nelle stagioni calde, è consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto.
- Le superfici rasate possono essere lasciate lamate oppure fratazzate sia manualmente sia meccanicamente con frattazzo di spugna per ottenere l'effetto di un tonachino tirato al civile, pronte a ricevere le finiture colorate di qualsiasi natura.
- Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione dovuta a forte vento e pieno sole o dalla pioggia per almeno 48 ore.

Spessori di impiego: fino a 5 mm per mano

Scheda tecnica BCOLLA RASA Bianco:

Nome Commerciale	BColla Rasa
Aspetto	Polvere
Denominazione	Malta cementizia Adesivo/Rasante Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) e come adesivo/rasante in sistemi per isolamento termico a cappotto
Granulometria	0/0,7 mm
Peso specifico della polvere	1,4 kg/dm ³
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	0,643 MPa
Resistenza a compressione	11 N/mm ²
Adesione supporto in EPS	0,213 MPa
Resistenza a trazione	0,61 MPa
Modulo di elasticità statica	563 MPa
Reazione al fuoco	Classe A1
Massa volumica apparente del prodotto indurito con funzione rasante	1308 Kg/m ³

Scheda tecnica BCOLLA RASA Grigio:

Nome Commerciale	BColla Rasa
Aspetto	Polvere
Denominazione	Malta cementizia Adesivo/Rasante Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) e come adesivo/rasante in sistemi per isolamento termico a cappotto
Granulometria	0/0,7 mm
Peso specifico della polvere	1,4 kg/dm ³
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	1,132 MPa
Resistenza a compressione	8 N/mm ²
Adesione supporto in EPS	0,213 MPa
Resistenza a trazione	0,61 MPa
Modulo di elasticità statica	563 MPa
Reazione al fuoco	Classe A1
Massa volumica apparente del prodotto indurito con funzione rasante	1308 Kg/m ³

Avvertenze:

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte.

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

I dati tecnici sopra riportati sono emersi dalle prove di laboratorio cui è stato sottoposto il prodotto prelevato dalla confezione, pertanto nella applicazione pratica tali dati potrebbero subire una sensibile modificazione a seconda delle effettive condizioni di messa in opera.

L'idoneità del prodotto, in funzione della sua destinazione ed impiego, deve sempre essere adeguatamente e preventivamente valutata, caso per caso, dall'utilizzatore che deve verificarne le caratteristiche anche prestazionali nel rispetto di quanto prescritto nella progettazione e costruzione dell'opera.

La venditrice è perciò esonerata da qualsiasi responsabilità per uso difforme a quanto ivi prescritto.

Bacchi Spa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.