

MASSI MIX LEGGERO

DESCRIZIONE PRODOTTO: Massi Mix Leggero è un massetto predosato leggero a consistenza "terra umida", per la realizzazione di sottofondi, in copertura di solai piani ed inclinati, terrazzi e sottotetti. E' applicabile a mano o pompata con idonea pompa. Massi Mix Leggero è composto da speciali leganti idraulici, inerte naturale leggero a granulometria controllata. Massi Mix Leggero è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori.



CAMPI D'IMPIEGO:

Massi Mix Leggero è un massetto che trova impiego come monostrato leggero per interni ed esterni per pavimenti in legno, moquette, ceramica, pietre naturali, ecc.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare tutto il contenuto del sacco utilizzando un mescolatore meccanico (betoniera, mescolatore a coclea, ecc.). La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto omogeneo fino a raggiungere una consistenza tipo "terra umida". Si può anche impastare a mano purché l'impasto risulti omogeneo "terra umida".

CONFEZIONE E CONSUMI:

- Sacchi da 21 litri.
- Pallet da 61 sacchi.
- Con 45 sacchi si realizza circa 1 m³ di massetto.

ACQUA D'IMPASTO: Utilizzare circa 1,8 lt. – 2,2 lt. di acqua pulita per sacco di Massi Mix Leggero, avendo cura di utilizzare tutto il contenuto del sacco.

APPLICAZIONE

Prima di applicare il prodotto assicurarsi sempre che il supporto sia pulito, privo di parti friabili, oli, grassi.

SPessori DI IMPIEGO: 1,0 - 5,0 cm

Scheda tecnica:

Nome Commerciale	Massi Mix Leggero
Denominazione	Massetto, CT-C12-F1
Composizione	Cemento CEM II, Inerte naturale leggero granulometria 0-5 mm
Massa Volumica	1000 kg/m ³
Resistenza a compressione a 28 gg (13892-2)	≥12 N/mm ²
Conducibilità termica (UNI EN 1745:2005 valore tabellare)	$\lambda_{(10, dry)}=0,41$ W/mK
Pedonabilità	min. 36 ore
Reazione al fuoco (EN 13501-1 Valore Tabellare)	Classe A1

SOSTANZE PERICOLOSE:

AMIANTO (D.M. 14/05/96 Art. 4 All. 4)	Assente
CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04)	< 2 ppm

AVVERTENZE:

- Temperature d'impiego: da + 5°C a + 35°C.
- Non aggiungere altri prodotti e non variare le quantità predosate.
- Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia.
- Riparare dagli agenti atmosferici e luce solare diretta meglio se al chiuso, durata fino a 12 mesi all'aperto vincolati all'integrità della confezione (D.M. 10/05/2004).

I dati tecnici sopra riportati, sono emersi dalle prove di laboratorio cui è stato sottoposto il prodotto prelevato dalla confezione, pertanto nella applicazione pratica, tali dati potrebbero subire una sensibile modificazione, a seconda delle effettive condizioni di messa in opera. La idoneità del prodotto, in funzione della sua destinazione ed impiego, deve sempre essere adeguatamente e preventivamente valutata, caso per caso, dall'utilizzatore, che deve verificarne le caratteristiche anche prestazionali, nel rispetto di quanto prescritto nella progettazione e costruzione dell'opera.

La venditrice è perciò esonerata da qualsiasi responsabilità per uso difforme a quanto ivi prescritto.

Bacchi Spa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

La Bacchi **S.p.a.** si riserva a termini di legge la proprietà del documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti, senza la sua autorizzazione. **REV. 02 del 07/01/15**