

SCHEDA TECNICA (Rev. 01-2014)

BNERO RAPIDO

BNero Rapido è un asfalto a freddo pronto all'uso ad elevate prestazioni e semplicità d'utilizzo ideato per risolvere tutti i problemi di manutenzione ordinaria che si possono riscontrare nelle pavimentazioni e grazie al quale ogni riparazione abituale non sarà più un problema. **BNero Rapido**, ideato per la manutenzione di buche, rappezzi e chiusura di scavi su strade aperte al traffico, può essere impiegato anche per altre funzioni come ad esempio il ripristino di marciapiedi, piccole aree e relative piccole rampe d'accesso. Il materiale è particolarmente idoneo a una molteplicità d'impieghi grazie alle sue eccellenti caratteristiche peculiari tra cui semplicità, rapidità di posa, ottima lavorabilità, pulizia ed economicità ma soprattutto **BNero Rapido** si differenzia dai concorrenti per la possibilità di riaprire subito al traffico (di fatto il passaggio dei automezzi, immediatamente dopo la posa come da indicazioni, favorisce una ulteriore compattazione del materiale e una sua migliore coesione con gli strati preesistenti senza l'adesione ai pneumatici).

DESCRIZIONE: **BNero Rapido** è un asfalto a freddo, premiscelato a base di inerti e leganti idrocarburici arricchiti pronto all'uso che grazie all'azione meccanica della compattazione solidifica e permette lavorazioni economiche, rapide ed efficaci. Prima dell'uso si presenta come un inerte ricoperto di bitume dall'aspetto semi-secco. Grazie alla sua speciale formulazione è fin da subito transitabile poiché una volta costipato adeguatamente indurisce subito e lo stesso traffico ne aumenta ulteriormente la compattazione.

IMPIEGO: Manutenzione ordinaria delle superfici stradali aperte al traffico consistente nella riparazione di buche, rappezzi e ammaloramenti in genere, creazione di piccole pavimentazioni tipo marciapiedi e di piccole rampe tipo strada-marciapiede. In caso di utilizzo in aree scarsamente trafficate (parcheggi, aree private e condominiali, ingressi privati ecc.) si raccomanda il pretrattamento superficiale con emulsione bituminosa e maggiore attenzione nella compattazione con piastra vibrante o rullo. **BNero Rapido**, se applicato correttamente, ha un intervallo d'esercizio che va dai -20°C ai +60°C.

PREPARAZIONE SOTTOFONDO: Il sottofondo deve essere pulito, solido, ogni detrito o porzione di pavimentazione preesistente distaccata deve essere rimosso e non vi deve essere presenza di acqua o fango.

PREPARAZIONE PRODOTTO: **BNero Rapido** è già pronto all'uso quindi, una volta individuata la zona d'intervento, è sufficiente aprire la confezione e versare nell'ammaloramento preventivamente preparato come da punto precedente.

APPLICAZIONE: Versare **BNero Rapido** nella buca da riparare o nella zona interessata all'intervento stendendolo con cazzuola, rastrello o lo stesso secchio fino al raggiungimento dello spessore desiderato tenendo conto della riduzione dovuta alle lavorazioni. Al fine di migliorare ulteriormente la resa finale si consiglia di stendere nella buca e ai bordi, prima di versare il prodotto, una mano di emulsione bituminosa o primer con funzione di promotrice d'adesione tra preesistente e **BNero Rapido**. Immediatamente dopo procedere alla compattazione con mezzi adeguati (si consiglia di utilizzare piastra vibrante e/o rulli) o ad esempio sfruttando lo schiacciamento dello stesso traffico veicolare leggero. Per conseguire una perfetta saturazione della superficie si suggerisce di spolverare con sabbia fine o cemento prima della riapertura al traffico. Per spessori da 1 cm a 6 cm si consiglia di utilizzare **BNero Rapido grana fine** (tappo rosso) mentre per spessori da 6 cm a 15 cm **BNero grana media** (tappo verde). In caso di alti spessori si raccomanda d'effettuare l'intervento su più strati (massimo spessore consigliato per singolo strato 6 cm) fino al raggiungimento dello spessore desiderato avendo ovviamente cura di compattare adeguatamente ogni strato. **BNero Rapido**, se stoccato e conservato adeguatamente può essere utilizzato fino a -10°C.

PULIZIA: Gli attrezzi utilizzati possono essere puliti con normale gasolio o ragia naturale.

CONSUMO: Con un secchio si riesce a posare circa 1,3 mq di prodotto sfuso per centimetro di spessore.

CONFEZIONE: Secchio in plastica da 20 kg.

STOCCAGGIO: **BNero Rapido**, se mantenuto sigillato, in ambiente protetto dalle intemperie, a una temperatura ambientale non inferiore ai 10°C e lontano da fonti di calore ha un tempo di conservazione di 6 mesi.

- AVVERTENZE:**
- Non applicare durante le intemperie;
 - Non applicare a temperature ambientali inferiori ai -10° C;
 - Il sottofondo deve essere pulito da ogni elemento distaccato e/o instabile e dall'acqua o fango;
 - Il prodotto è idoneo per vari spessori a seconda della granulometria scelta;
 - Si consiglia di stendere preventivamente una mano di emulsione bituminosa o primer come promotore d'adesione sia sul fondo della buca che sui bordi;
 - Stendere una quantità di prodotto adeguata considerando il calo durante la compattazione;
 - Compattare bene possibilmente con piastra vibrante;
 - In caso d'intervento in zone scarsamente trafficate (o con traffico nullo) si raccomanda maggior attenzione nella compattazione;
 - Al fine di saturare la superficie si consiglia di spolverare con sabbia fine (o cemento) prima della riapertura al traffico;
 - Una volta aperto il secchio si consiglia di utilizzare tutto il prodotto;
 - Il prodotto è adatto per strade con traffico veicolare e per strade in genere.

IGIENE E SICUREZZA: *vedi scheda a parte.*

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative ed ha valore puramente indicativo. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.