

NOTA: Le nostre informazioni si basano sulle nostre conoscenze al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Proprietà	PG 600	A richiesta	Unità
		PG 900.2	
Composizione	100	100	%
Densità apparente	120-140	125-145	kg/m ³
Conduttività termica λ_D	0,055	0,055	W/(mK)
Capacità termica specifica	850	850	J/kgK
Coefficiente di espansione termica	$8,5 \times 10^{-6}$	$8,5 \times 10^{-6}$	K ⁻¹
Fattore di resistenza al vapore d'acqua μ	∞	∞	-
Permeabilità al vapore	0	0	kg/msPa
Resistenza a compressione media	800	1130-1190	kPa*
Resistenza a compressione caratteristica (frattile 2,5%)	640	970	kPa*
Resistenza a compressione caratteristica (frattile 7,5%)	680	1015	kPa*
Tensione di compressione ammissibile sotto le fondazioni $\gamma > 1,75$, rispetto al 2,5% - frattile	360	550	kPa*
Tensione di compressione ammissibile sotto il pavimento massetto, $\gamma > 1,75$, rispetto al 7,5% - frattile	390	580	kPa*
Modulo di Young E	80	90	N/mm ²
carico puntuale (compressione con 1000 N)	≤ 2	≤ 2	mm
Reazione al fuoco	A1	A1	Classe
Temperatura max ammissibile	480	480	°C
Punto di rammollimento	700	700	°C

*100 kPa \approx 1 kg/cm² \approx 10 N/mm²

Dimensioni lastra (mm)		Codice lastra		Dati del pallet				Resistenza termica	Trasmittanza termica
Base x altezza	Spessore	PG600	PG900.2	pz/pal	m ² /pal	m ³ /pal	kg/pal	R (m ² K/W)	U (W/m ² K)
800 x 600	40	VP616X4	VP902X4	50	24,00	0,960	160	0,73	1,38
800 x 600	60	VP616X6	VP902X6	34	16,32	0,979	160	1,09	0,92
800 x 600	80	VP616X8	VP902X8	24	11,52	0,922	155	1,45	0,69
800 x 600	100	VP616X10	VP902X10	20	9,60	0,960	160	1,82	0,55
800 x 600	120	VP616X12	VP902X12	16	7,68	0,922	155	2,18	0,46
800 x 600	140	VP616X14	VP902X14	14	6,72	0,941	160	2,55	0,39

A RICHIESTA:
sono disponibili le lastre GLAPOR
con pendenza integrata (codice VPSPEIG).
Pendenze disponibili:
1,7%, 2%, 2,5%, 3,3%, 5%.



Le Schede di Sicurezza e le Voci di Capitolo sono disponibili sul nostro sito (www.bacchispa.it).

CE

Isolanti termici per edilizia

Prodotti di vetro cellulare
(CG) EN 13167

Bancale EUR



NOTA: Le lastre GLAPOR sono fornite su Euro-pallet (codice B111EUR) che vengono addebitati al cliente e non possono essere restituiti alla BACCHI SPA.